AG GERSTNER
Der Ring fürs Leben®
seit 1862

Das einzigartige Farbspiel der GERSTNER-Trauring-Legierungen

Metallfarben	Bezeichnung	Material	Eigenschaften der GERSTNER-Legierung
1	Pt 950	95% Platin 5% Wolfram	Sehr seltenes, naturweißes Edelmetall. Bestens hautverträglich. Hohes Gewicht, ca. 50% schwerer als ein gleiches Model aus Gold 585/000. Sehr harte Edelmetallmischung.
2	Pt 600	60% Platin Dazu überwiegend Kupfer.	Sehr seltenes, naturweißes Edelmetall. Harte Edelmetalllegierung. Gewicht entspricht etwa einer Goldlegierung 585/000.
3	Pd 950	95% Palladium Dazu überwiegend Gallium.	Hellgrau metallenes, sehr seltenes Edelmetall. Relativ leicht, Gewicht entspricht etwa einer Goldlegierung 375/000. Sehr harte GERSTNER-Trauringlegierung.
4	Pd 500	50% Palladium Dazu überwiegend Silber und Kupfer.	Dunkelgrau metallenes, sehr seltenes Edelmetall. Leicht, Gewicht ca. 5% schwerer als eine Silberlegierung. Harte GERSTNER-Trauringlegierung.
5	Pd 333	60% Silber Dazu überwiegend Kupfer und Indium.	Durchschnittliche Härte, gute Trageeigenschaften, nicht mit anderen Legierungen kombinierbar daher nur einfarbig lieferbar.
6	Silber 925	92,5% Feinsilber 7,5% Kupfer	Silberhelles, naturweißes Edelmetall. Silberlegierungen können oxidieren und fleckig werden. Leichtes Gewicht und geringe Härte, daher als Trauringlegierung weniger zu empfehlen.
7	Weißgold 750 (unrhodiniert)	75% Feingold 13,8% Palladium Dazu überwiegend Kupfer.	Auch Graugold genannt. Sehr harte GERSTNER-Trauringlegierung. Einfarbige Trauringe werden auf Wunsch ohne Aufpreis mit einer aufhellenden Rhodiumschicht (Bild 10) versehen.
8	Weißgold 585 (unrhodiniert)	58,5% Feingold 14% Palladium Dazu überwiegend Silber und Kupfer.	
9	Weißgold 375	37,5% Feingold Dazu überwiegend Silber und Palladium.	Preisgünstige, weiße Edelmetalllegierung mit dezentem Goldschimmer.
10	Trauring mit Rhodiumschicht (sehr helles Weiß)		Feine, hellweiße Oberflächenbeschichtung für Weißgoldringe. Trägt sich mit der Zeit ab.
11	Elfenbein 750	75% Feingold Dazu überwiegend Kupfer, Palladium und Silber	Weiß-gelbliche Trauringlegierung mit sehr guten Trageeigenschaften. Besonders hart.
12	Elfenbein 585	58,5% Feingold Dazu überwiegend Kupfer, Palladium und Silber	

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben von der tatsächlichen Legierungsfarbe leicht abweichen können.

AG GERSTNER
Der Ring fürs Leben®
seit 1862

Metallfarben	Bezeichnung	Material	Eigenschaften der GERSTNER-Legierung
13	Haselnuss 750	75% Feingold Dazu überwiegend Kupfer, Palladium und Silber	Weiß-rötliche Trauringlegierung mit sehr guten Trageeigenschaften. Besonders hart.
14	Haselnuss 585	58,5% Feingold Dazu überwiegend Kupfer, Palladium und Silber	
15	Rotgold 750	75% Feingold Dazu überwiegend Kupfer, Silber und Bronze.	Dezente rötliche Goldlegierung mit hervorragenden Trageeigenschaften.
16	Rotgold 585	58,5% Feingold Dazu überwiegend Kupfer, Silber und Bronze	Satte Rotlegierung mit sehr guten Trageeigenschaften.
17	Rotgold 375	37,3% Feingold Dazu überwiegend Kupfer, Silber und Bronze.	Rötliche GERSTNER-Trauringlegierung.
18	Roségold (Mittelgold) 750	75% Feingold Dazu überwiegend Silber und Kupfer.	Warmer Zwischenton mit hervorragenden Trageeigenschaften.
19	Roségold (Mittelgold) 585	58,5% Feingold Dazu überwiegend Silber und Kupfer.	Rötliche Goldlegierung mit sehr guten Trageeigenschaften.
20	Roségold (Mittelgold) 375	37,5% Feingold Dazu überwiegend Silber, Kupfer und Bronze.	Preisgünstige GERSTNER-Trauringlegierung im hellen Zwischenton. Nur in einfarbig zu empfehlen.
21	Gelbgold 750	75% Feingold Dazu überwiegend Silber und Kupfer.	Satte Goldfarbe, hochwertige GERSTNER-Trauringlegierung mit hervorragenden Trageeigenschaften.
22	Gelbgold 585	58,5% Feingold Dazu überwiegend Silber und Kupfer.	Klassischer Goldton mit sehr guten Trageeigenschaften.
23	Gelbgold 375	37,5% Feingold Dazu überwiegend Messing, Bronze und Silber.	Aufgrund des relativ geringen Goldanteils preisgünstige GERSTNER-Trauringlegierung. Nur in einfarbig zu empfehlen.
24	Gelbgold 333	33,3% Feingold Dazu Silber, Kupfer und Bronze.	

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Farben von der tatsächlichen Legierungsfarbe leicht abweichen können.